

### 2-К Клей для искусственных газонов

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- высокая прочность
- стойкий к различным атмосферным воздействиям
- эластичная клеевая пленка
- не содержит растворителей, GISCODE RU 1
- зеленого цвета
- сертификат ISA Sport prEN 14836

#### НАЗНАЧЕНИЕ 5



FLOOR COVERING

#### Для приклеивания:

искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) внутри и снаружи помещений

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Клей:	Отвердитель PU:
Основа	полиуретан	изоцианат
Цвет	зеленый	коричневый
Плотность	ок. 1,69 г/см <sup>3</sup>	1,24 г/см <sup>3</sup>
Консистенция	пастообразная	жидкая
Очиститель	скипидар/тарпентин; затвердевший клей удаляется только механическим путем	
Соотношение для смешивания	100 вес. частей Клея	10 вес. частей отвердителя
Условия применения	15-25°C (t° основания, материала, воздуха), относит. влажность воздуха 35-80% (рекомендуемая <65%)	
Время укладки/Жизнеспособность смеси	50 минут, при температуре +20°C (t° воздуха, материала и основания)*	
Время затвердевания	12 часов *	
Способ нанесения	зубчатый шпатель, ТКВ/ВЗ-В11, зависит от подложки покрытия*	
Расход	350 г/п.м. при ширине ленты 30 см	
Условия хранения	В прохладном и сухом месте, в закрытой упаковке при нормальной температуре 5° - 40 °С	
Срок хранения	12 месяцев, в оригинальной упаковке	
Маркировка по предписанию об опасных веществах	Нет	См. Паспорт безопасности
Огнеопасность	нет	
Морозостойкость	Да	
Чувствительность к влаге	Нет, однако следует избегать попадания влаги при хранении	ДА, загустевший отвердитель непригоден для использования
Правила по охране труда и окружающей среды	GISCODE RU 1 Отвердитель: содержит изоцианат, может вызывать аллергическую реакцию. Только для профессионального применения.	

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Euromix Turf

## 149

**2-К Клей для искусственных газонов**

---

### ОСНОВАНИЕ

---

В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости.

Приклеивание производится на сухую ленту для швов Eurocol, в зависимости от предполагаемого вида спортивной нагрузки.

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

Отвердитель PU (компонент В) добавить в Клей (компонент А) и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного цвета смеси. Не допускается частичное смешивание компонентов! Особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне емкости. Во избежание некачественного смешивания нужно затем перелить клей во вторую пустую, чистую емкость и еще раз хорошо перемешать.

Готовый клей нанести на ленту для швов, не держать клей слишком долго в емкости для смешивания.

Покрытие разложить, затем отогнуть его в области шва и нанести клей на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия, чтобы обеспечить достаточное соприкосновение подложки с клеевыми рифами.

Укладка покрытия может осуществляться сразу после нанесения клея в течение времени укладки.

Затем покрытие притереть и прикатать валиком.

Указанное время укладки (50 мин.) зависит от температуры окружающей среды, температуры основания и относительной влажности воздуха. Это время действительно для нормальных условий (+20°C, относ. влажность 65%) и свежей клеевой смеси. Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание.

Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Необходимо соблюдать рекомендации Технической информации и Паспорта безопасности для сопутствующих материалов и покрытий!

Рекомендуем использовать защитные перчатки при работе с клеем, поскольку реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить. Затвердевший клей удаляется только механическим путем.

Время жизнеспособности готового клея зависит от температуры – при более высокой температуре оно сокращается, при более низкой – увеличивается. При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно увеличивается время его затвердевания. При более высоких температурах клей становится более жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода. Более высокие температуры ускоряют реакцию готовой смеси, поэтому время для ее использования сокращается.

Нельзя проводить работы по приклеиванию во время дождя или тумана. В условиях дождя, росы или тумана рекомендуется использовать 2-К клей **160 Euromix Turf Pro**.

Клей обладает высокой адгезией к большинству видов искусственных газонов. В сомнительных случаях следует провести тестирование перед началом работ.

---

### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

Клей 12 кг / 44 шт. на паллете

Отвердитель PU 1,2 кг / 12 бутылок в коробке

---

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

---

Название	149 Euromix Turf
Упаковка	12 кг, 1,2 кг
Штрих-код	4026956156826, 4026956156833

Ред. 05.03.2018.