

Показатели	Европейские нормы	Boger Econ. 4,0	Boger Econ. 4,5	Boger Econ. 6,5	Boger Econ. 8,5
Тип покрытия		Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие			
Общая толщина	EN-ISO 24346	4.0мм	4.5 мм	6.5 мм	8.5мм
Толщина слоя износа	EN-ISO 24340	0.5мм	0.5мм	0.8мм	0.8мм
Обработка поверхности		PUR(Antibacterial)	PUR(Antibacterial)	PUR(Antibacterial)	PUR(Antibacterial)
Ширина рулона	EN-ISO 24341	1.5 м	1.5 м	1.5 м	1.5 м
Длина рулона	EN-ISO 24341	15/20 м	15/20 м	15 м	15/20 м
Вес	EN-ISO 23997	3.1 кг/м <sup>2</sup>	3.39 кг/м <sup>2</sup>	4.48 кг/м <sup>2</sup>	5.4 кг/м <sup>2</sup>
Скольжение	NF-EN 13036-4	~ 93	~ 93	~ 87	~ 87
Амортизация (Поглощение удара)	EN 14808	≥27%	≥28 %	≥30 %	≥30 %
Отскок мяча	NF-EN 12235	~ 94 %	~ 94 %	~ 93 %	~ 93 %
Износостойкость	EN-ISO 5470-1	0.20г	0.25г	0.5г	0.75г
Сопrotивление удару	NF-EN 1517	Устойчив	Устойчив	Устойчив	Устойчив
Сопrotивление повторному удару	TS 15122	Устойчив	Устойчив	Устойчив	Устойчив
Класс пожарной опасности		KM2			
- Группа воспламеняемости		B2			
- Группа распространения пламени		RP1			
- Группа дымообразующей способности		D2			
- Группа токсичности продуктов		T2			